

Mila Primera

1/7 Primer

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, konsantre ve şeffaf astar. 1'e 7 oranında seyreltilir, emici yüzeyleri dengeler ve boyanın yüzeye düzgün tutunmasını sağlar.

ÜRÜN DETAYI

Mila Primera 1/7 Primer, su bazlı, konsantre ve şeffaf astar. 1'e 7 oranında seyreltilir, emici yüzeyleri dengeler ve boyanın yüzeye düzgün tutunmasını sağlar. Şeffaf, konsantre bağlayıcı astar. Mila uygulama ekibi tarafından ürün 1:7 oranında su ile seyreltilir. Fırça, rulo veya airless ile uygulanır. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Mila Primera 1/7 Primer, Mila uygulama ekibinin uzmanlığı ile her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: iç ve dış cephelerde; yüksek emiciliğe sahip beton, sıva ve mineral yüzeylerde, boya öncesi bağlayıcı astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- **Konsantre ve şeffaf formül:** 1:7 oranında seyreltilebilen konsantre yapısı yüksek verim sağlar.
- **Emiciliği dengeler:** Yüksek emici yüzeyleri düzenleyerek boyanın düzgün tutunmasını sağlar.
- **Boya sarfiyatını azaltır:** Yüzeyi sabitleyerek üst kat boya tüketimini düşürür.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde; yüksek emiciliğe sahip beton, sıva ve mineral yüzeylerde, boya öncesi bağlayıcı astar olarak kullanılır.
- Yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.

UYGULAMA

Seyreltme: Ürün 1:7 oranında su ile seyreltilir.

Uygulama yöntemi: Fırça, rulo veya airless ile uygulanır.

Kuruma: Kuruma sonrası boya/kaplama uygulamasına geçilir.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında çalışılmalı; yüzey güneş, rüzgâr ve yağıştan korunmalıdır.

YÜZEY / DOKU

Şeffaf, konsantre bağlayıcı astar.

Mila Primera — 1/7 Primer

Teknik Referans

UYGULAMA SISTEMI

1 Yüzey hazırlığı → 2 1/7 Primer — astar katı → 3 Son kat / dekoratif sistem

TEKNIK VERILER

Görünüm / form	Sıvı (astar)
Renk	Şeffaf / renklendirilebilir
Bitiş / parlaklık	Şeffaf
pH	8.5 – 9.0
Yoğunluk	1.40 – 1.55 g/cm³
Katı madde	~55 – 65 %
Viskozite	Viskoz
Parlama noktası	Uygulanamaz (su bazlı)
Alevlenirlik	Yanıcı değildir

SARFİYAT

20–26,7 m²/kg (1:7 seyreltilmiş hâlde)

Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı, uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre değişir.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı olarak)
- Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve uygulama kalınlığına bağlı olarak)

AMBALAJ

2.5 kg, 7.5 kg, 15 kg

DEPOLAMA

Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz ve serin bir ortamda (+5˚C ila +35˚C) muhafaza edildiği takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

İKLIM KOŞULLARI REHBERI

- Serin / nemli veya kıyı havası (yüksek bağıl nem): kuruma ve katlar arası bekleme süreleri uzar — süreleri uzatın, yüzey neminin %5 altında olduğunu teyit edin ve havalandırın; çiy noktasına yakın uygulama yapmayın.
- Sıcak / kuru iç bölge havası: yüzey hızla kabuk bağlar — gölgede çalışın, öğle güneşinden kaçının, ıslak kenarı koruyun ve ürünü fazla inceltmeyin.
- Sıcaklık: +5 °C ile +35 °C arasında uygulayın; düşük sıcaklık kurumayı yavaşlatır, yüksek sıcaklık hızlandırır.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası
- Bağıl nem %80'in altında
- Yüzey nemi %5'in altında
- Doğrudan güneş, yağmur, sis veya kuvvetli rüzgârda uygulamayın; taze uygulamayı 24–48 saat koruyun

EKIPMAN

Fırça · Rulo · Havasız (airless) püskürtme · Mala

UYGUN YÜZEYLER

- ✓ Emici ve tozuyan mineral yüzeyler
- ✓ Yeni sıva, alçı sıva ve alçıpan
- ✓ Gazbeton ve yüksek emicilikli yüzeyler

UYGUN OLMAYAN YÜZEYLER

- ✗ Sürekli ıslak veya suya batık yüzeyler
- ✗ İşlenmemiş veya paslanan metal (uygun astar olmadan)
- ✗ Tozuyan, ufalanan veya tutunmayan yüzeyler (sağlamlaştırılmadan)
- ✗ Donmuş, buzlu veya +5 °C altındaki yüzeyler

TEMIZLIK

Aletleri kullanımdan hemen sonra, ürün henüz yaşken su ile temizleyin.

BAKIM

Kürünü tamamlamış yüzeyi yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan hafif bir deterjanla temizleyin. Agresif solventlerden ve aşındırıcı süngerlerden kaçının. Temizlik veya yoğun kullanım öncesinde tam kürlenmeyi bekleyin.

YERINDE ONARIM & RÖTUŞ

1. Hasarlı bölgeyi temizleyin; gevşek veya kabarmış malzemeyi alın.
2. Kenarları zımparayla yedirin; derin bozuklukları Multifiller ile doldurun, ham yüzey açıldıysa yeniden astarlayın.
3. Aynı ürünü özgün alet/teknikle yeniden uygulayın; doğal bir kesintiye (köşe, kenar veya düzlem değişimi) doğru yedirerek bitirin.
4. Kullanılmışsa, onarılan bölgeye koruyucu son katı yeniden uygulayın.

Dekoratif bitişlerde onarım kenarlarında hafif farklılık görülebilir; doğal bir kesintiye yedirin ve doğru eşleşme için renk/parti kayıtlarını saklayın.

Mila Primera — 1/7 Primer

Güvenlik & Mevzuat

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Ürün, 1272/2008 (CLP) ve SEA/KKDİK Yönetmeliği kriterlerine göre zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

EUH208 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P262 Göz, cilt veya kıyafetle temas ettirmeyin.
- P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal yönetmeliklere uygun bertaraf edin.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz. İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) incelenmelidir.

MİLA PROJE MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ünvan Sok. No:11-13A Arnavutköy / İstanbul

0212 445 4544 info@milaturkiye.com www.milaturkiye.com

TÜRK MALI

MİLA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ