

Mila Protect

Milaflex

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÜRÜN TANIMI

Milaflex, emici olmayan yüzeylerde geçici bir film tabakası oluşturan; sıva, şap, kaynak çapakları, spiral izi ve inşaat tozu gibi risklere karşı %100 koruma sağlayan su bazlı, soyulabilir koruyucu kaplamadır.

ÜRÜN DETAYI

Mila Protect Milaflex, emici olmayan yüzeylerde geçici bir film tabakası oluşturan; sıva, şap, kaynak çapakları, spiral izi ve inşaat tozu gibi risklere karşı %100 koruma sağlayan su bazlı, soyulabilir koruyucu kaplamadır. Soyulabilir, şeffaf koruyucu film tabakası. Mila uygulama ekibi tarafından rulo, fırça yada püskürtme ile eşit kalınlıkta 2 kat uygulanır; kuruduktan sonra film tabakası soyularak çıkarılır. Mila Protect Milaflex, Mila uygulama ve tasarım hizmeti ile her yüzeyde kalıcı ve estetiğini koruyan bir sonuç sunar. Kullanım alanları: cam, alüminyum, doğrama, PVC, çelik, granit, seramik, parke gibi emici olmayan tüm yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- **Güçlü film tabakası:** Emici olmayan yüzeylerde sağlam, koruyucu bir film tabakası oluşturur.
- **İnşaat risklerine tam koruma:** Sıva/şap, kaynak ve spiral çapakları ile inşaat tozuna karşı %100 koruma sağlar.
- **Kolay soyularak sökülür:** Kuruduktan sonra iz bırakmadan kolayca soyularak çıkarılır.

KULLANIM ALANLARI

- Cam, alüminyum, doğrama, PVC, çelik, granit, seramik ve parke gibi emici olmayan tüm yüzeylerde kullanıma uygundur.
- Yüzey temiz ve kuru olmalı; uygulamadan önce gevşek kir ve tozdan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yöntemi: Rulo, fırça veya püskürtme ile eşit kalınlıkta uygulanır.

Katlandırma: İki kat halinde uygulanır.

Sökme: Koruma süresi sonunda film tabakası soyularak çıkarılır.

Uygulama koşulları: +5°C – +35°C aralığında, iyi havalandırılan ortamda çalışılması önerilir.

YÜZEY / DOKU

Soyulabilir, şeffaf koruyucu film tabakası.

Mila Protect — Milaflex

Teknik Referans

UYGULAMA SISTEMI

1. Yüzey hazırlığı (temiz, kuru, emici olmayan)
2. Milaflex — 2 kat, eşit kalınlıkta
3. Kuruma / koruma süresi
4. Film soyularak çıkarılır

TEKNIK VERILER

Görünüm / form	Sıvı (soyulabilir film oluşturur)
Renk	Ürün adına göre
Bitiş / parlaklık	Soyulabilir koruyucu film
pH	7 – 9
Yoğunluk	1.54 – 1.60 g/cm³
Katı madde	Uygulanamaz
Viskozite	Orta (viskoz)
Parlama noktası	Uygulanamaz (su bazlı)
Alevlenirlik	Yanıcı değildir

SARFİYAT

4,67–6 m²/kg

Sarfiyat; yüzey düzgünlüğü/emiciliği, astar performansı, uygulama kalınlığı ve hedeflenen yüzey karakterine göre değişir.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzeysel Kuruma: 1–3 saat (ortam koşullarına bağlı olarak)
- Bünyesel Kuruma (Tam Kuruma): 24–72 saat (ürün tipi ve uygulama kalınlığına bağlı olarak)

AMBALAJ

15 kg

DEPOLAMA

Orijinal ambalajı bozulmadan; güneş görmeyen, rutubetsiz ve serin bir ortamda (+5˚C ila +35˚C) muhafaza edildiği takdirde kullanım ömrü 2 yıldır.

İKLIM KOŞULLARI REHBERI

- Serin / nemli veya kıyı havası (yüksek bağıl nem): kuruma ve katlar arası bekleme süreleri uzar — süreleri uzatın, yüzey neminin %5 altında olduğunu teyit edin ve havalandırın; çiy noktasına yakın uygulama yapmayın.
- Sıcak / kuru iç bölge havası: yüzey hızla kabuk bağlar — gölgede çalışın, öğle güneşinden kaçının, ıslak kenarı koruyun ve ürünü fazla inceltmeyin.
- Sıcaklık: +5 °C ile +35 °C arasında uygulayın; düşük sıcaklık kurumayı yavaşlatır, yüksek sıcaklık hızlandırır.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası
- Bağıl nem %80'in altında
- Yüzey nemi %5'in altında
- Doğrudan güneş, yağmur, sis veya kuvvetli rüzgârda uygulamayın; taze uygulamayı 24–48 saat koruyun

EKIPMAN

Rulo · Fırça · Püskürtme

UYGUN YÜZEYLER

- ✓ Cam
- ✓ Alüminyum ve doğrama
- ✓ PVC
- ✓ Çelik
- ✓ Granit, seramik ve parke (emici olmayan)

UYGUN OLMAYAN YÜZEYLER

- ✗ Emici / gözenekli yüzeyler (ham sıva, beton, işlenmemiş ahşap)
- ✗ Sıcak yüzeyler (+35 °C üzeri)
- ✗ Sürekli ıslak veya suya batık yüzeyler
- ✗ Taze uygulanmış / kürlenmemiş dekoratif kaplamalar

TEMIZLIK

Aletleri kullanımdan hemen sonra, ürün henüz yaşken su ile temizleyin.

BAKIM

Kürünü tamamlamış yüzeyi yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan hafif bir deterjanla temizleyin. Agresif solventlerden ve aşındırıcı süngerlerden kaçının. Temizlik veya yoğun kullanım öncesinde tam kürlenmeyi bekleyin.

YERINDE ONARIM & RÖTUŞ

1. Hasarlı bölgeyi temizleyin; gevşek veya kabarmış malzemeyi alın.
2. Kenarları zımparayla yedirin; derin bozuklukları Multifiller ile doldurun, ham yüzey açıldıysa yeniden astarlayın.
3. Aynı ürünü özgün alet/teknikle yeniden uygulayın; doğal bir kesintiye (köşe, kenar veya düzlem değişimi) doğru yedirerek bitirin.
4. Kullanılmışsa, onarılan bölgeye koruyucu son katı yeniden uygulayın.

Dekoratif bitişlerde onarım kenarlarında hafif farklılık görülebilir; doğal bir kesintiye yedirin ve doğru eşleşme için renk/parti kayıtlarını saklayın.

Mila Protect — Milaflex

Güvenlik & Mevzuat

ZARARLILIK İFADESİ VE AÇIKLAMASI

Ürün, 1272/2008 (CLP) ve SEA/KKDİK Yönetmeliği kriterlerine göre zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMASI

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P501 İçeriği/kabı yerel/ulusal yönetmeliklere uygun bertaraf edin.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Bu teknik doküman, standart laboratuvar koşullarında elde edilen verilere dayanmaktadır. Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik ekibimizden onay alınmalıdır; aksi takdirde eksik bilgiden kaynaklanacak uygulama hatalarından firmamız mesul tutulamaz. İçerikte değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Sağlık, güvenlik ve nakliye konusundaki detaylı risk ve önlemler için Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) incelenmelidir.

MİLA PROJE MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet Akif Ersoy Mah. Ünvan Sok. No:11-13A Arnavutköy / İstanbul

0212 445 4544 info@milaturkiye.com www.milaturkiye.com

TÜRK MALI